

BYTUM LIQUID / REINFORCEMENT



Roztíratelný hydroizolační plášť / zesilující výztuž

Elastomerická živice / polyesterová síť



BYTUM LIQUID:

omítatelné, obarvitelné, s možností pokládky

Utěsnění štěrbin s dilatací do 10 mm

Použitelný i při nízkých teplotách

Kombinujte se zesílenou sítí
BYTUM REINFORCEMENT

TECHNICKÉ ÚDAJE BYTUM LIQUID

vlastnosti	předpis	hodnota
Maximální tloušťka k aplikaci	-	3 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 EN ISO 12572	5 / 50 m
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	240 %
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	nepromokavý > 500 kPa
Reakce na oheň	EN 13501-1	nevládnutlivý
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-10 °C
Třída a typologie	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP
Výtěžnost materiálu na 1 mm tloušťky	-	1,5 kg/m ²
Prodloužení s BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %
Crack bridging	EN 1602-7	> 2,5 mm
Crack bridging s BYTUM REINFORCEMENT	-	> 10 mm
Teplotná vodivost (λ)	-	0,2 W/mK
Měrné teplo	-	1500 J/kgK
Doporučený sklon instalace	-	> 2°
Teplota aplikace	-	+5 / +35 °C
Lepidla pro pokládku keramických dlaždic	EN 1015-6	C2 - S1 / S2
Zjevná objemová hmotnost směsi	EN 1015-6	1,50 ± 0,05 kg/L
Čekací doba pro:		
• kompletní sušení	-	4 dny
• použití obou rukou na předchozí	-	24 hodin
• překrytí keramikou nebo malbou	-	4 dny
Statické probití - metoda A	EN 12730	45 kg
Statické probití - metoda B	EN 12730	25 kg
Dynamické probití - metoda A	EN 12691	1000 mm
Dynamické probití - metoda B	EN 12691	1000 mm
Tepelný odpor	-	+30 / +80 °C

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	obsah [l]	H x L [m]	A [m ²]	ks/
1 BYTL	D38622	BYTUM LIQUID	10	-	-	100
2 BYTR	D38627	BYTUM REINFORCEMENT	-	1,0 x 50	50	24

Gramáž 100 g/m²
Tloušťka 0,5 mm

KDE SE
POUŽÍVÁ?



POKYNY K POKLÁDCE BYTUM LIQUID A BYTUM REINFORCEMENT

