

OMÍTELNÁ BUTYLOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

BUTYLOVÁ SMĚS

Speciální směs zajišťuje vynikající přilnavost a deformační schopnost kompenzací přirozených pohybů dřeva.

NÍZKÉ TEPLoty

Butyl zajišťuje vynikající přilnavost k podložkám i v náročných okolních podmínkách.



SLOŽENÍ

separační vrstva
fólie z PP

lepidlo
šedá butylová lepicí směs

podpora
netkaná textilie z PP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	115 / 100 N	25.85 / 22.48 lbf
Prodloužení při přetržení MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
Povrchová adheze v 180 °	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
Počáteční lepidlost	ASTM D 2979	8 N	-
Odolnost proti protřžení MD/CD	EN 12310	≥ 130 / ≥ 125 N	≥ 29.23 / ≥ 28.10 lbf
Odolnost proti odpojení spojů MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Odolnost spojů MD/CD v tahu	EN 12317-1	≥ 100 / ≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42 / ≥ 8.57 lbf/in
Přilnavost cementového lepidla třídy C2E na TNT	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Svislý smyk	ISO 7390	0 mm	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Tepelná odolnost	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN 1931	cca 26176	cca 130 MN·s/g
Teplota aplikace	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Emise VOC	ISO 16000	30 μg/m ³	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v létě v nejméně chladných hodinách dne a v zimě v nejteplejších, případně s použitím pistole na teplý vzduch.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
PROTECT330	330	1	10	13.0	39	33	2
PROTECT500	500	1	10	19.7	39	33	1

OBLASTI POUŽITÍ



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



MANICA PLASTER
str. 138

KÓD	liner	B	s	L	liner	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	20	0.8 / 3.2	3.9	39	66	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	20	0.8 / 7.1	7.9	39	66	2



ADHEZE

Speciální butylová směs zajišťuje vysokou přilnavost i za nízkých teplot. Trvanlivá v čase a teplotně stabilní.

OMÍTELNÁ

Díky polypropylenové netkané textilii lze na pásku nanést omítku, čímž je univerzálněji využitelná.